

ESTRICHZIEGEL UNGLASIERT

200 X 555 X 18 (MM)

Form: rechteckig | Oberfläche: eben | Farbe: ziegelrot natur

KENNWERTE	PRODUKTANFORDERUNGEN NACH	PRÜFNORM	ERGEBNIS
Maße	DIN EN 14411, Anhang A	DIN EN 10545-2	Anforderung bestanden
Geradheit	DIN EN 14411, Anhang A	DIN EN 10545-2	Anforderung bestanden
Rechtwinkligkeit	DIN EN 14411, Anhang A	DIN EN 10545-2	Anforderung bestanden
Ebenflächigkeit	DIN EN 14411, Anhang A	DIN EN 10545-2	Anforderung bestanden
Biegefestigkeit	DIN EN 14411, Anhang A	DIN EN 10545-4	Anforderung bestanden
Chemische Beständigkeit	DIN EN 14411 A GL	DIN EN 10545-13	Anforderung bestanden mindestens GB

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	DIN EN ISO 12572	$\mu = 4864$
Wasseraufnahme	DIN EN 10545-4	$\leq 3,5\%$
Wasserdampf- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke S_d	DIN EN ISO 12572	$S_d = 97 \text{ m}$
Wärmeleitfähigkeit bei 30°C	bei 30°C FGK-AV Wärmeleitfähigkeit Raumtemperatur bis 200°C	1,30 W/mK
Dehnungsschwindungsanalyse	DIN 51045	0,123 mm

Oberfläche/ Farbe	Abmessung	kg/Stück	kg/m ²	Stück/m ²	Kleber/m ² Bedarf
Glatt Farbe wechselnde rote Farbtöne	Breite: 200 mm Länge: 555 mm Stärke: 18 mm	3,960 kg	35,640 kg	9,0 Stück	0,9–1,0 kg/m ²

Ansprechpartner:

Fredi Jung

Kontakt:

+ 49 6435-90999-34

fredi.jung@tonality-facades.de

Stand: 07|05|2021